

Интерьер Selenite

Инструкция по монтажу декоративно – облицовочной плитки из гипсового композита.

Предназначена для внутренней отделки помещений при эксплуатационной влажности не более 75%.

ДЛЯ МОНТАЖА ПРИГОТОВИТЬ:

- рулетка,
- строительный уровень,
- угольник,
- шнуры и отвес для установки горизонтальных маяков,
- металлическая щетка для очистки поверхностей, подлежащих облицовке,
- емкости под замес клея-затирки,
- низкооборотная электродрель-миксер для приготовления клея-затирки,
- зубчатый шпатель (кельма) для нанесения и разравнивания клея-затирки,
- кисть шириной 10- 20 мм для затирки швов,
- ножовка с мелким зубом,
- валик (кисти, распылитель) для нанесения грунтовочных составов.

1. Подготовительные работы:

- Поверхность, предназначенная для облицовки, должна быть твердой, чистой, ровной, не подвергаться усадке или деформации и иметь хорошую адгезию (прилипание) к клеевому составу. Выступающие неровности, любые загрязнения, мешающие хорошей адгезии, отслаивающаяся штукатурка или иные участки поверхности с плохой адгезией к основанию должны быть удалены. Стены должны быть обработаны грунтовкой, предназначенной для данного типа поверхностей.

- Перед началом монтажа необходимо извлечь из нескольких разных упаковок, перемешать и выложить на полу не менее 2м² декоративной плитки. Это позволит подобрать различные элементы по цвету, размеру и фактуре. **Отклонения в цветовых оттенках придадут кладке более естественный вид.**

- Температурный режим в рабочем помещении должен быть от +10 до +40С. При температуре выше +30 С непосредственно перед нанесением клея, необходимо увлажнить поверхность стены.

2. Общие правила укладки декоративно – облицовочной плитки из гипса

- Предварительно разметьте поверхность по горизонтали для того, чтобы иметь представление, как будет размещаться декоративно-облицовочную плитку. Перед укладкой следует установить декоративные элементы (обрамления окон и дверей, карнизы и пр.).

- Декоративно-облицовочная плитка из гипсобетона хорошо поддается механической обработке и, при необходимости, его легко обрезать ножовкой с мелким зубом. Отверстия высверливаются дрелью с коронкой по дереву.

а. Укладка без шва:

- **Облицовочные материалы без расшивки шва крепятся к рабочей поверхности с нижнего края!** Укладка плитки снизу вверх исключит вероятность скольжения элементов.

- Приготовьте клей-затирку в соответствии с инструкцией производителя, указанной на упаковке и нанесите его на облицовываемую поверхность при помощи зубчатого шпателя. При бесшовной укладке рекомендуемая толщина слоя клея-затирки - 1-2 мм. Рекомендуется использовать монтажный клей-затирку для гипсобетонных изделий **Интерьер Selenite KAMROCK®**.

- Нанесите клей-затирку на тыльную поверхность композита, так чтобы вся площадь была равномерно им покрыта. Слегка прижмите плитку к стене и «подвигайте» его из стороны в сторону, для обеспечения наилучшего сцепления с поверхностью. Плотнo прижмите плитку друг к другу.

- Избегайте расположения вертикальных швов соседних рядов в одну линию. По возможности смещайте их не менее чем на 5см. Укладывайте плитку меньшей ширины рядом с плиткой большей ширины и подбирайте элементы различные по цвету. В процессе монтажа не должны создаваться ярко выраженные места группировки крупных или мелких элементов с одинаковой шириной и цветом. Следите за тем, чтобы в процессе укладки не возникало мест концентрации подгонки кладки и подпиленных элементов. Кладка должна иметь гармоничный и эстетически привлекательный вид.

б. Кладка со швом:

- Приготовьте клей-затирку согласно инструкции на этикетке и аккуратно нанесите на стену зубчатым шпателем. Толщина наносимого слоя должна быть 3-4 мм. Рекомендуется использовать монтажный клей-затирку для гипсобетонных изделий **Интерьер Selenite KAMROCK®**.

- Если дизайн-проект требует цветной расшивки, добавьте в белый клей-затирку необходимое количество красящих железно-оксидных пигментов или других водорастворимых колорантов для получения необходимого цвета. Количество пигмента не должно превышать 2% для исключения его вымывания на поверхность композита.

- Избегайте расположения вертикальных швов соседних рядов в одну линию. По возможности смещайте их не менее чем на 5см. Укладывайте композит меньшей ширины рядом с композитом большей ширины и подбирайте элементы различные по цвету. В процессе монтажа не должны создаваться ярко выраженные места группировки крупных или мелких элементов с одинаковой шириной и цветом. Следите за тем, чтобы в процессе укладки не возникало мест концентрации

подгонки кладки и подпиленных элементов. Избегайте монтажа похожих элементов рядом друг с другом. Кладка должна иметь гармоничный и эстетически привлекательный вид.

- **Облицовочные материалы с расшивкой шва крепятся с верхнего края!** Укладка плитки сверху вниз позволит избежать попадания клея-затирки на уже уложенные ряды облицовки. Избегайте расположения вертикальных швов соседних рядов в одну линию.

- Слегка прижмите плитку к стене и «подвигайте» его из стороны в сторону, для обеспечения наилучшего сцепления с поверхностью. Равномерно вдавите плитку в слой клея-затирки на 1-2 мм.

- Рекомендуемая ширина расшивки между декоративно - облицовочными плитками – 10 - 15 мм.

3. Обработка швов при укладке декоративно – облицовочной плитки из гипса:

- Расшивка швов выполняется сразу после укладки, по, еще не затвердевшему клею-затирке, при помощи малярной кисти подрезанной до 10...20мм в длину. Сформируйте аккуратный шов, проведя кистью по поверхности выступившего клея-затирки. Использовать дополнительное нанесение затирок для швов нет необходимости.

ВНИМАНИЕ! Избегайте попадания клея-затирки на лицевую поверхность плитки. В случае попадания быстро удалите его до застывания!

Для окончательного выравнивания и шлифовки швов необходимо обмести их с помощью щетки средней жесткости, сделанной из полимерных материалов.

Технические характеристики декоративно – облицовочной плитки из гипса:

- Прочность при сжатии не менее 12 МПа.;

Упаковка и Хранение:

- Декоративно – облицовочная плитка из гипсобетона **Интерьер Selenite KAMROCK®** поставляется в гофрокартонных коробах и уложен на ребро.
- Допускается хранение запечатанных коробок не более чем в три ряда.
- Не допускается намокание продукции.
- Продукцию хранить в заводской упаковке, в сухом, проветриваемом помещении, при температуре не менее +10°C.
- Товар сертифицирован.