

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Федеральное агентство по недропользованию
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых»
(ФГУП «ЦНИИгеолнеруд»)

Аналитико-технологический сертификационный испытательный центр

Аттестат Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510445

Аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
САРК.RU.0001.441036

Аттестат аккредитации ILAC-APLAC АИЦ «Аналитика» № ААС.А.00016

Аттестат признания компетентности испытательной лаборатории (Роснано)

№ РОСС RU.В503.0411800.16.04.0020

Свидетельство о соответствии отраслевым требованиям ФНМЦ ВНИМС № 0002

Свидетельство о допуске к работам по инженерно-геологическим изысканиям

№ 0030.03-2010-1655010347-И-026

420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ленина 4,

Тел.: (843)2364793 факс: (843)2364704 e-mail: atsic@geolnerud.net

ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ № 47(5)-Т/И-12 от 12.03.2014г. (на 4 листах, лист 1)

Заказчик: ООО «Винербергер Киршич»

Договор № 753/12

Объект исследования: Конструкция стены из керамического крупноформатного камня
Porotherm-44.

Дата проведения анализа: ноябрь-январь 2013 г.

Вид анализа: определение коэффициента теплопроводности ограждающих конструкций

Сведения об изделии (данные Заказчика):

Камень керамический крупноформатный Porotherm-44, производитель: ООО «Винербергер Киршич»

- марка – М100
- размеры – 440 × 250 × 219 мм;
- средняя плотность 680-705
- масса – 16,5-17 кг
- марка по морозостойкости – F50

Сведения о фрагменте стены: Кладка выполнена специалистами Заказчика.

- размеры фрагмента стены – 2000 × 2000 × 450 мм;
- с теплой и холодной стороны стены покрытие толщиной 5мм из известково-цементной штукатурной смеси плотностью 1200 кг/м³;
- вертикальное соединение – пазогребенный стык;

Кладка выполнена на цементно-песчаном растворе со средней плотностью 1800 кг/м³. Толщина растворного шва составляет 12мм.

Руководитель АТСИЦ _____

Т.З. Лыгина

Руководитель ТИЦ _____

А.С. Чекмарев



Методы определения сопротивления теплопередаче основаны на создании в ограждающей конструкции условий стационарного теплообмена и измерении температуры внутреннего и наружного воздуха, температуры поверхностей ограждающей конструкции, а также плотности теплового потока, проходящего через нее, по которым вычисляют соответствующие искомые величины.

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяют при испытаниях в лабораторных условиях в климатических камерах, в которых по обе стороны испытываемого фрагмента создают температурно-влажностный режим, близкий к расчетным зимним условиям эксплуатации, или в натурных условиях эксплуатации зданий и сооружений в зимний период. Схему размещения первичных преобразователей температур и тепловых потоков составляют на основе проектного решения конструкции.

Аппаратура и оборудование.

Для определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в лабораторных условиях использовалась теплоизолированная климатическая камера, состоящая из холодного отсека, в проем которого был вмонтирован испытываемый фрагмент, и приставного теплого отсека.

Для комплектации климатической камеры использовались компрессоры холодопроизводительностью 3,5 кВт по ОСТ 26-03-2039, устанавливаемые вне камеры, охлаждающие батареи холодильных установок, устанавливаемые внутри холодного отсека для охлаждения в нем воздуха и регуляторы температуры по ГОСТ 9987 для автоматического поддержания заданной температуры воздуха в камере.

Для измерения температур в качестве первичных преобразователей применялись медь-константановые хромель-копелевые термоэлектрические преобразователи по ГОСТ 6651. Для измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающую конструкцию, использовались тепломеры. В качестве вторичных измерительных приборов использовались милливольтметр и измеритель теплопроводности ИТ-2.

Для измерения температуры и относительной влажности воздуха использовался гигрометр психметрический, также температура контролировалась с помощью стеклянных термометров расширения по ГОСТ 112 и ГОСТ 27544.

Для определения влажности материалов ограждающих конструкций применялись стаканчики типа СВ по ГОСТ 25336, сушильный электрошкаф по ОСТ 16.0.801.397, лабораторные образцовые весы с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104, эксикаторы по ГОСТ 25336, анализатор влажности МА-30-000V3 производства фирмы Startorius, Германия.

Методика проведения испытаний.

Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 530-2012, ГОСТ 26254-84 и ГОСТ 25380-82 (1987).

В проем холодного отсека климатической камеры был вмонтирован испытываемый фрагмент шириной в один камень (характеристика камня и фрагмента стены приведены в начальных условиях испытаний).

Фрагмент кладки испытывался при 2-х разных значениях влажности материала. Первичные преобразователи температур были установлены с обеих сторон ограждающей конструкции. Измерение плотности тепловых потоков проводилось с внутренней (теплой) стороны ограждающих конструкций (рис.1). Для определения сопротивления теплопередаче части ограждающей конструкции, равномерной по температуре поверхности, R_0 , преобразователи температур и тепловых потоков устанавливались не менее чем в двух характерных сечениях с одинаковым проектным решением. Для определения сопротивления термодатчики располагались в центре термически однородных зон керамического камня и дополнительно в местах с теплопроводными включениями, в углах, в стыках.

Руководитель АТСИЦ _____

Т.З. Лыгина

Руководитель ТИЦ _____

А.С. Чекмарев

Перед установкой преобразователей теплового потока участки поверхности ограждающих конструкций зачищались до устранения видимых и осязаемых на ощупь шероховатостей. Преобразователь был плотно прижат по всей его поверхности к ограждающей конструкции и закреплен в этом положении — этим был обеспечен постоянный контакт преобразователя теплового потока с поверхностью исследуемых участков в течение всех последующих измерений. При креплении преобразователя между ним и ограждающей конструкцией не допускается образование воздушных зазоров. Для исключения их на участке поверхности в местах измерений наносился тонкий слой технического вазелина, перекрывающий неровности поверхности. Преобразователь закреплялся по его боковой поверхности при помощи пластилина.

Для исключения влияния наблюдателя на отчетное устройство, оно помещалось за защитным экраном.

Замер плотности тепловых потоков, проходящих через фрагмент стены, проводился после установления стационарного режима теплообмена, определяемого по установлению постоянства разности температур на поверхностях стены и плотности теплового потока. Теплотехнические параметры фиксировались с интервалом 1 ч.

По окончании испытаний определялась влажность материалов испытываемых ограждающих конструкций. Пробы отбирались шлямбуром из стен на высоте 1,0-1,5 м от уровня пола. Пробы укладывались в бюксы и взвешивались на аналитических весах в момент их взятия. Высушивание проб до постоянной массы, взвешивание их и расчет влажности материалов выполнялись в соответствии с ГОСТ 24816.

Обработка результатов.

Для каждой термопары определяется среднее арифметическое значение показаний за период наблюдений. Разность температур на поверхностях стены рассчитывается как разность средневзвешенных значений температур поверхностей стены:

$$\Delta t = t_s - t_w, ^\circ\text{C}.$$

При использовании преобразователя теплового потока, совмещенного с милливольтметром для измерения э.д.с., плотность теплового потока, проходящего через преобразователь, q , рассчитывается по формуле:

$$q = c \cdot E, \text{Вт/м}^2$$

где c — градуировочный коэффициент преобразователя при температуре испытаний, $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{мВ})$; за среднюю температуру испытаний принимается температура поверхности ограждающей конструкции под преобразователем;

E — значение э.д.с., мВ.

Для каждого тепломера рассчитывается среднее арифметическое значение показаний за период наблюдения. Определяется среднее значение плотности теплового потока через испытываемый фрагмент кладки q_{cp} , Вт/м^2 .

По результатам испытаний определяется приведенное термическое сопротивление кладки $R^{пр}$ при фактической влажности во время испытаний:

$$R^{пр} = \Delta t / q_{cp}, \text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C} / \text{Вт}$$

По значению $R^{пр}$ определяется коэффициент теплопроводности кладки $\lambda_{фак}$ при фактическом значении её влажности ω ,

$$\lambda_{фак}(\omega) = b / R^{пр}, \text{Вт/м} \cdot ^\circ\text{C}$$

где b — толщина кладки, м.

Руководитель АТСИЦ _____

Т.З. Лыгина

Руководитель ТИЦ _____

А.С. Чекмарев



Проводятся аналогичные испытания фрагмента стены при другом значении влажности кладки.

Определяют изменение значения $\lambda_{\text{скл}}$ на 1% влажности:

$$\Delta\lambda_{\text{скл}} = (\lambda_{\text{скл}1} - \lambda_{\text{скл}2}) / (\omega_1 - \omega_2)$$

Коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии определяется по формуле:

$$\lambda_0 = \lambda_{\text{скл}}(\omega) - \omega \cdot \Delta\lambda_{\text{скл}}$$

Коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии отдельно рассчитывается по значениям коэффициентов теплопроводности $\lambda_{\text{скл}}(\omega_1)$ и $\lambda_{\text{скл}}(\omega_2)$:

$$\lambda_0^1 = \lambda_{\text{скл}}(\omega_1) - \omega_1 \cdot \Delta\lambda_{\text{скл}};$$

$$\lambda_0^2 = \lambda_{\text{скл}}(\omega_2) - \omega_2 \cdot \Delta\lambda_{\text{скл}};$$

За результат принимается среднее значение:

$$\lambda_0 = (\lambda_0^1 + \lambda_0^2) / 2.$$

С использованием $\Delta\lambda_{\text{скл}}$ вычисляется и значение коэффициента теплопроводности для конкретных условий эксплуатации:

$$\lambda_{A(B)} = \lambda_0 + \omega_{A(B)} \cdot \Delta\lambda_{\text{скл}}$$

Результаты испытаний:

На основании значений коэффициентов теплопроводности стены, полученных экспериментально при различных значениях влажности камня в кладке, были рассчитаны значения коэффициентов теплопроводности для абсолютно сухой стены и для стен в условиях эксплуатации А и Б:

- абсолютно сухая стена ($\omega=0\%$): $\lambda_0 = 0,135 \text{ Вт/м}\cdot^\circ\text{С}$;
- при условиях эксплуатации А ($\omega=1,0\%$): $\lambda_A = 0,141 \text{ Вт/м}\cdot^\circ\text{С}$;
- при условиях эксплуатации Б ($\omega=1,5\%$): $\lambda_B = 0,144 \text{ Вт/м}\cdot^\circ\text{С}$.

Необходимо учесть, что экспериментальные и расчётные значения коэффициента теплопроводности фрагмента стены могут несколько отличаться от фактических, замеренных в условиях эксплуатации зданий. Влияние на значение могут оказывать: климатические условия района, эксплуатационный режим помещений, технология производства строительных работ, качество кладочного раствора, фактическая воздухопроницаемость стен и другие факторы.

Перечень нормативно-технической документации:

1. ГОСТ 530-2012. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.
2. ГОСТ 26254-84. Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.
3. ГОСТ 25380-82. Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции.

Испытываемый фрагмент кладки стены выложен «Заказчиком».

Исполнители: Николаев К.Г.

Дополнительные сведения: Отпечатано в 2х экземплярах. 1-й экземпляр, отпечатанный на бланке с логотипом, передан Заказчику. 2-й экземпляр передан в КДГ АТСИЦ. Копии протокола недействительны.

Руководитель АТСИЦ _____ Т.З. Лыгина

Руководитель ТИЦ _____ А.С. Чекмарев