

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

(Удостоверение качества на партию продукции)

№ 279/04-2021

на Изделия бетонные декоративно-облицовочные «ЮНИСТОУН», «UNISTONE»,
выпускаемые по ТУ 23.61.11-010-40807907-2019 (групповые технические условия)



Артикул:	ПДО «ЮНИСТОУН» – «Рижский кирпич» – цвет ОК – ТУ 23.61.11-010-40807907-2019-02 (навесной монтаж)		
Описание:	Плитка бетонная декоративно-облицовочная	Группа исполнения	01
Тип плитки:	Рядовой плоскостной, торцевой элемент	Габаритные размеры, мм	220х65х16
Дата изготовления:	15.04.2021г.	Количество (объем партии), м ²	110
Номер партии:	279		
Вид тары	Картонный гофрокороб, (транспортный поддон)	Технический контролер:	Коласников О.О.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№	Наименование показателей	Значения показателей для изделий		Фактический показатель
		Все цвета	Белый цвет	
1	Отклонения по длине, мм не более	± 3	± 3	+2,3
2	Отклонения по ширине, мм не более	± 3	± 3	+2,0
3	Отклонения по толщине, мм не более	± 3	± 3	+1,9
4	Отклонения по углу, градус не более	± 5°	± 5°	+ 15°, + 2,0°, - 15°, - 2,0°
5	Наличие загрязнений (высолов, жировых и ржавых пятен диаметром более 10мм)	Не допускается		Соответствует
6	Внешний вид	Лицевая поверхность не должна иметь технологических трещин, царапин, сколов, раковин, разломов и посторонних вкраплений, не предусмотренных образцами-эталонами и декоративным решением. На тыльной стороне допускаются отдельные царапины, раковины и вкрапления в пределах допуска на основные размеры. Тыльная сторона ровная. Острые, неотформованные углы не допускаются.		Соответствует
7	Цвет, фактура, рельеф лицевой поверхности	Соответствует эталонному образцу и рабочим чертежам. Непривлекательная лицевой поверхности и избыточное количество пигментов не допускается.		Соответствует
8	Наличие трещин за исключением местных поверхностных усачных трещин на лицевой поверхности шириной не более 0,1мм	Не допускается		Соответствует

9	Плотность материала бетона средняя, кг/м ³	2100 – 2400	2160
10	Водопоглощение по массе, % не более	8	5,0
11	Марка бетона по водонепроницаемости, не менее	W4	W6
12	Предел прочности при сжатии, МПа не менее	4,0	4,6
13	Класс бетона на сжатие	B35	B40
14	Класс бетона на растяжение при изгибе, не ниже	B _{tr} 4,0	B _{tr} 5,6
15	Марка по морозостойкости, не ниже	F300	F400

- Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU. АЮ31.Н17307, срок действия с 28-10-2019г. по 27-10-2021г.
- Экспертное заключение № 77.01.12.0.027898.09.19 от 23-09-2019г.
- Сертификат о соответствии требованиям Технического регламента о пожарной безопасности (ФЗ от 22-07-2008г. №123-ФЗ).
Класс пожарной безопасности КМ0: негорючие (НГ) № RU C-RU16378.00178/19, срок действия с 24-10-2019г. по 23-10-2024г.

Все сырьевые компоненты и материалы отвечают требованиям радиационной безопасности.

Контроль осуществлен по документам о качестве на основании паспортных данных поставщиков исходных материалов, о содержании и концентрации естественных радионуклидов в материалах. Безопасность сырьевых компонентов оценена по санитарно-эпидемиологическим заключениям.

Количество изделий в упаковке соответствует количеству, указанному на упаковочной этикетке.

Изделия бетонные декоративно-облицовочные
«ЮНИСТОУН», «UNISTONE», соответствуют требованиям групповых ТУ 23.61.11-010-40807907-2019.
Отклонения геометрических размеров изделий от проектных в пределах, нормируемых по ГОСТ 6927-74.

Генеральный директор ООО «ЮНИСТОУН»

Самохвалов Д.Ю.

